

SIGMAFLEX ARMATURE 100

Tessuto di rinforzo elastico per linea Sigmaflex

8894

01 - 10 - 2016

DESCRIZIONE

Tessuto di rinforzo elastico per facciate cavillate utilizzabile esclusivamente con Sigmaflex Intermediaire

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rinforza la resistenza alla fessurazione nel sistema Sigmaflex

COLORE

Tessuto di colore bianco

BRILLANTEZZA

-

DATI PRINCIPALI

Resistenza alla rottura	72 N / 5 cm
Allungamento alla rottura	30%
Resistenza alla trazione	15 N / 5 cm
Grammatura	30 g / m ²
Spessore	0,14 mm

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

Unigrund S	Solvente	Incolore	Per supporti sfarinanti
Sigmafix Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni

Ciclo d'applicazione

Quadro fessurativo		Modalità di intervento minime		
Tipo e dimensione	Classe	Mano di fondo	Mano intermedia	Finitura
Microfessure inferiori a 0,2 mm	I 1	SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE diluito con acqua al 15% in peso 250 g/m ²		SIGMAFLEX 2000 S MAT o SIGMAFLEX GRANITE' o SIGMAFLEX STRUCTURE'
Fessure tra 0,2 e 0,5 mm	I 2	SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE diluito con acqua al 15% in peso 250 g/m ²	SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE diluito con acqua al 10% in peso 300 g/m ²	
Fessure tra 0,5 e 1 mm	I 3	SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE diluito con acqua al 15% in peso 250 g/m ²	SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE 450 g/m ²	
Fessure tra 1 e 2 mm	I 4	SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE diluito con acqua al 15% in peso 250 g/m ²	SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE (1) con interposizione della rete <u>SIGMAFLEX ARMATURE</u> 800 g/m ²	
1) Per ben mascherare la rete è necessario applicare due riprese di prodotto applicando bagnato su bagnato				