

DESCRIZIONE

Fondo speciale all'acqua antimacchia per interni. Isola ogni tipo di macchia (es. nicotina, aloni, macchie secche d'acqua, fuliggine e fumo, tannino ecc.). Può essere applicato su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni, legno e carta da parati. Grazie all'elevato potere isolante è particolarmente adatto per supporti in gesso e per supporti in legno ricchi di tannino.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Isola le superfici contaminate da nicotina, aloni, macchie di caffè, tè, fuliggine, fumo, macchie secche d'acqua.
- Ricopribile dopo sei ore con Sigma Renova Isotop, con idropitture (Sigmacryl Decor, Sigmatec Superlatex, ecc..) e con smalti all'acqua (Linea Contour Aqua e Sigmatorno Aqua)
- Rapida essiccazione.
- Ottimo potere isolante.
- Particolarmente adatto per supporti in gesso e supporti in legno ricchi di tannino.
- Inodore.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Bianco, semitrasparente

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,24 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 42 %
Resa teorica	Circa 6 - 8 m ² /l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto.
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto 1 ora Ricopribile: dopo 6 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'inflammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.		
Applicazione	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	0 - 2%	0 - 5%	0 - 5%
Diametro dell'ugello	-	1-2 mm	0,43-0,48 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	140 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso		

CICLI D'INTERVENTO**Preparazione del supporto**

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali. Su superfici annerite da fumo o fuliggine, nicotina o macchie secche d'acqua. spazzolare bene le macchie

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo:

1 x Sigmarenova Isotop Primer	Acqua	Bianco	Specifico per isolare le macchie di nicotina, fuliggine, ecc.
-------------------------------	-------	--------	---

Finitura

1 o 2 x Sigmarenova Isotop dopo minimo sei ore dall'applicazione di Sigmarenova Isotop Primer

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**SIGMARENOVA ISOTOP PRIMER - Specifica Prodotto**

Isolante speciale all'acqua antimacchia. Isola macchie secche d'acqua, tè, caffè, fuliggine, nicotina, tannino. Contenuto solidi in volume pari a circa 42% e peso specifico di circa 1,24 Kg/l.