

## DESCRIZIONE

Fondo all'acqua acril-silossanico con ottimo potere riempitivo. Grazie alla natura acril-silossanica Sigma Acrylsiloxan Fillprimer è dotato di un'elevata traspirabilità. Applicabile su superfici murali interne ed esterne per mascherare rappezzi o altre irregolarità superficiali. Utilizzabile anche come strato intermedio per le finiture con Sigmafaçade Coat, Sigmafaçade Textosil, Sigma Acrylsiloxan Q, Sigma Putz AS, Sigma Acrylsiloxan Feinputz, Sigma Acrylsiloxan Mittelputz e Sigma Acrylsiloxan Indoor.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la preparazione di superfici su cui applicare rivestimenti a spessore o pitture
- Applicabile su intonaci vecchi e nuovi, vecchie pitture e rasanti minerali
- Ottimo potere riempitivo e mascherante
- Elevata traspirabilità classe V1 secondo la norma Europea EN 1062-1
- Facile applicazione a rullo e pennello
- Granulometria massima 300 µm
- Idonei alle valutazioni ETA 18/1013 Sigmaisol EPS e ETA 18/1012 Sigmaisol MW
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## COLORE

Bianco - altri colori riproducibili con il sistema SigmaTint Absolu

## BRILLANTEZZA

Opaco

## DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,6 Kg/l (bianco)
Contenuto solidi in volume	Circa 60%
Resa teorica	Circa 4-6 m <sup>2</sup> /l in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto.
Tempi d'essiccazione	Fuori polvere: dopo 1 ora Secco al tatto: dopo 4 ore Ricopribile: dopo 6-8 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Applicazione	Rullo/pennello
Diluente consigliato	Acqua
Volume del diluente	10%
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

**CICLI D'INTERVENTO****Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

**Fissativo**

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Sigma Siloxan Fix Syn	Solvente	Incolore	Per supporti sfarinanti
1 x Sigma Siloxan Fix Plus	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni

Applicazione di 1 strato di Sigma Acrylsiloxan Fillprimer per uniformare le piccole irregolarità del supporto.

**Finitura**

- 2 x Sigmafaçade Coat
- 2 x Sigmafaçade Textosil
- 2 x Sigma Acrylsiloxan Q
- 2 x Sigma Acrylsiloxan Indoor
- 1 x Sigma Acrylsiloxan Feinputz
- 1 x Sigma Acrylsiloxan Mittelputz
- 1 x Sigma Putz AS

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

**VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI****SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER - Specifica Prodotto**

Fondo - intermedio all'acqua acril-silossanico con ottimo potere riempitivo, elevata traspirabilità classe V1 secondo EN 1062-1. Contenuto solidi in volume pari a circa 60% e peso specifico di circa 1,60 Kg/l.