

DESCRIZIONE

Olio per legno ad impregnazione non filmogeno per interno ed esterno per superfici orizzontali e verticali. Grazie alla sua speciale formulazione dona al legno un pregevole aspetto estetico ed enfatizza e nobilita le venature.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Non filmogeno
- Applicabile su tutte le essenze legnose
- Regolatore dell'umidità del legno
- Enfatizza e nobilita le venature del legno
- Rapida essiccazione con applicazione bagnato su bagnato
- Inodore
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Trasparente

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,02 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 17%
Resa teorica	Circa 10-14 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto.
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: dopo 30 minuti Secco in profondità: dopo 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Applicazione	Pennello
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Volume del diluyente	
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

CICLI D'INTERVENTO**Preparazione del supporto**

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

Finitura

Applicazione dell'impregnante

1 x Wood Oil

Acqua

Trasparente

NB: Applicare bagnato su bagnato fino a completa saturazione del legno. L'eccesso di olio deve essere pulito dopo ogni applicazione dopo 10-15 minuti, con un panno in modo da non formare film superficiali che possono successivamente dare origine a spellicolamento.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85. Controllare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**WOOD OIL - Specifica Prodotto**

Olio per legno ad impregnazione non filmogeno per interno ed esterno per superfici orizzontali e verticali. Con contenuto solidi in volume pari a circa 17% e peso specifico di circa 1,02 Kg/l