

SILIKAMAT TALOCHE' 2.5

Rivestimento a spessore a base di silicato di potassio per esterno.

8892

01 - 02 - 2017

DESCRIZIONE

Rivestimento a spessore a base di silicato di potassio, particolarmente indicata per facciate di edifici storici e residenziali.

Silikamat Talochè è indicata per applicazioni su superfici a base di sistemi minerali (intonaci minerali, pitture a calce ed ai silicati).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima adesione ai supporti minerali grazie alla reazione chimica di silicizzazione.
- Aspetto compatto ed uniforme
- Conforme alle Norme DIN 18363 e NF 30-808 (<5% di componente organica)
- Permeabile al vapore acqueo classe V1 secondo norma EN 1062
- Assorbimento capillare di acqua classe W2 secondo norma EN 1062
- Aspetto opaco minerale
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Bianco

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 23° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,75 kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 80%
Resa teorica	Circa 2,0 - 2,5 Kg/m ²
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: dopo 6 ore Ricopribile: dopo 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Prima dell'uso miscelare il prodotto accuratamente
APPLICAZIONE	a) stendere il prodotto con frattazzo in acciaio inox b) livellare ed uniformare la superficie con frattazzo in plastica
Volume del diluente	Pronto all'uso
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

SILIKAMAT TALOCHE' 2.5

Rivestimento a spessore a base di silicato di potassio per esterno.

8892

01 - 02 - 2017

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

1 x Silikamat Prim	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
--------------------	-------	------------	----------------------------------

Finitura

1 x Silikamat Talochè

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SILIKAMAT TALOCHE' 2.5 – Specifica prodotto

Rivestimento a spessore a base di silicato di potassio particolarmente indicato per facciate di edifici storici e residenziali. Con contenuto solidi in volume pari a circa 80% e peso specifico di circa 1,75 Kg/l.