

**DESCRIZIONE**

Olio per legno ad impregnazione non filmogeno per interno ed esterno per superfici orizzontali e verticali. Grazie alla sua speciale formulazione dona al legno un pregevole aspetto estetico ed enfatizza e nobilita le venature.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Non filmogeno
- Applicabile su tutte le essenze legnose
- Regolatore dell'umidità del legno
- Enfatizza e nobilita le venature del legno
- Rapida essiccazione con applicazione bagnato su bagnato
- Inodore
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

**COLORE**

Trasparente

**BRILLANTEZZA**

Opaco

**DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.**

Peso specifico	Circa 1,02 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 17%
Resa teorica	Circa 10-14 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione delle condizioni del supporto.
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: dopo 30 minuti Secco in profondità: dopo 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

**ISTRUZIONI PER L'USO**

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Applicazione	Pennello
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Volume del diluyente	
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

**CICLI D'INTERVENTO****Preparazione del supporto**

**Legno:** carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

**Finitura**

Applicazione dell'impregnante

1 x Wood Oil

Acqua

Trasparente

NB: Applicare bagnato su bagnato fino a completa saturazione del legno. L'eccesso di olio deve essere pulito dopo ogni applicazione dopo 10-15 minuti, con un panno in modo da non formare film superficiali che possono successivamente dare origine a spellicolamento.

NB: In caso di supporti legnosi già impregnati i tempi di essiccazione potrebbero aumentare. Non applicare Wood Oil su supporti legnosi cerati.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85. Controllare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%.

**VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI****WOOD OIL - Specifica Prodotto**

Olio per legno ad impregnazione non filmogeno per interno ed esterno per superfici orizzontali e verticali. Con contenuto solidi in volume pari a circa 17% e peso specifico di circa 1,02 Kg/l