

AMAROL TRIOL SATIN

Smalto satinato microporoso regolatore dell'umidità del legno

8242

17 - 10 - 16

DESCRIZIONE

Smalto alchidico multifunzionale, per interni ed esterni, svolge la funzione di fondo, intermedio e finitura su supporti in legno grazie all'innovativa tecnologia Power Tech 3.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Primer, intermedio e finitura in un solo prodotto
- Ottima elasticità e elevata resistenza alle intemperie grazie a Power Tech 3
- Ottimo potere coprente e riempitivo.
- Applicabile anche su intonaco
- Non contiene solventi aromatici.
- Regolatore dell'umidità del legno
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Bianco. Altri colori riproducibili con sistema SigmaTint Absolu

BRILLANTEZZA

Satinato – circa 55% a 60°

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,24 Kg/l (bianco)
Contenuto solido in volume	Circa 65 %
Resa teorica	Circa 16 m ² /l a 40 µm per strato
Tempi d'essiccazione	Fuori polvere: dopo 2 ore 30 min Secco al tatto: dopo 5 ore Ricopribile: dopo 16 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	46° C

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Prima dell'uso miscelare il prodotto accuratamente
APPLICAZIONE	Rullo/Pennello
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Solvente per la pulizia	Thinner 20-05

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

Fondo

Applicazione del fondo
1 x Amarol Triol Satin
1 x Sigma Multiprimer Rapid

Finitura

2 x 40 µm Amarol Triol Satin

NB: Per applicazioni in ambienti interni il colore potrebbe ingiallire, questo fenomeno è più accentuato per il bianco e le tinte pastello. Si tenga presente che in locali particolarmente bui o poco illuminati l'ingiallimento potrebbe essere più visibile.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore al 85%.

AMAROL TRIOL SATIN

Smalto satinato microporoso regolatore dell'umidità del legno

8242

17 - 10 - 16

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL PRODOTTO

INDICATORE	SPIEGAZIONE	PUNTEGGIO 5 = MIGLIORE 1 = PEGGIORE
 AMBIENTE	Esaurimento risorse, impatto ambientale, smaltimento	3
 SALUTE	Impatto per l'applicatore, qualità aria in interno	1
 PERFORMANCE	Durabilità, performance tecniche	4

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

AMAROL TRIOL SATIN - Specifica Prodotto

Fondo e finitura microporosa per legno a base di legante alchidico di aspetto satinato. Per applicazioni all'estero ed interno. Con contenuto di solidi in volume pari a circa al 64,5%, con peso specifico di circa 1,2 Kg/l e resa teorica di 16 m²/l.